

Prozess Vergleich UV Filler

Technical Bulletin

07/07/2020

PROZESS ZEITEN SPOT REPAIR

Grundieren / Füllern

		1 K UV Füller	2K Füller
Arbeitszeit in Minuten	Mischen	0	4 Minuten
	Applikation	5 Minuten	5 Minuten
	Reinigung	0	5 Minuten
Prozesszeit in Minuten	Ablüften	1 Minute	4 Minuten
	Trocknung UV Lampe*	5 Minuten	0
	Trocknung Infrarot	0	10 Minuten
	Abkühlzeit	0	3 Minuten
	Gesamt :	11 Minuten	33 Minuten

*mit UV LED Lampe Trocknungszeit ca 30 sec.

Akzo Nobel Coatings GmbH Kruppstraße 30 D-70469 Stuttgart Tel: +49 (0)711 8951 - 0	Akzo Nobel Coatings GmbH Aubergstraße 7 A-5161 Elixhausen Tel: +43 (0)662 48989 - 250	Akzo Nobel Car Refinishes AG Adetswilerstrasse 4 CH-8344 Bäretswil Tel: +41 (0)44 931 44 44
---	--	--