

Flexible Additive

Zusätze


01/08/2019

L1.08.02

BESCHREIBUNG

Elastifizierungsmittel für die Verwendung in Lesonal 2K High Build Filler und 2K Filler 540. Durch Zugabe wird die Flexibilität dieser Produkte so erhöht, dass diese für die Beschichtung von flexiblen und sehr flexiblen Kunststoffteilen verwendet werden können.

Mischungs-
verhältnis




4:1 oder 2:1
2K Filler 540
Flexible Additive = Mischung →



4:1 oder 2:1
2K High Build Filler
+
Flexible Additive = Mischung →

Mischungs-
verhältnis



5 : 1 : 1 (Schleifversion)
Filler 540 + Flexible Additive
Universal Hardener
Multi Thinner

5 : 1 : 2 (Nass-in-Nass)
Filler 540 Mischung
Universal Hardener
Multi Thinner

6 : 1 : 3 (Nass-in-Nass)
Filler 540 Mischung
Universal Hardener
Thinner HT

5 : 1 : 1
2K High Build + Flexible Additive
Universal Hardener
Multi Thinner

Meßstab



G
G
R
G

Schutzausrüstung



Geeigneten Atemschutz verwenden
Akzo Nobel Car Refinishes empfiehlt die Verwendung einer Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr.

Flexible Additive

Zusätze

01/08/2019

L1.08.02

BESCHREIBUNG

Elastifizierungsmittel für die Verwendung in Lesonal 2K High Build Filler und 2K Filler 540.

Durch Zugabe wird die Flexibilität dieser Produkte so erhöht, dass diese für die Beschichtung von flexiblen und sehr flexiblen Kunststoffteilen verwendet werden können.

PRODUKT & ZUSÄTZE

Produkt Lesonal Flexible Additive

Verwendbar in 2K Filler 540
2K High Build Filler

Rohstoffbasis Spezielle Polyesterharze

VERARBEITUNGSHINWEISE

Mischungsverhältnis Flexible Kunststoffe
4 Volumenteile - Stammmaterial
1 Volumenteil - Flexible Additive

Sehr flexible Kunststoffe z.B. Weicher PUR-Kunststoff
2 Volumenteile - Stammmaterial
1 Volumenteil - Flexible Additive

Verarbeitung & Arbeitsgeräte Verarbeitungsdaten der oben genannten Produkte, siehe jeweiliges Technisches Datenblatt

Trocknungszeiten Nach Zugabe von Elastifizierungsmittel verlängern sich die Trocknungszeiten der oben genannten Produkte

Lagerstabilität Siehe TDB L9.01.02

Flexible Additive

Zusätze

01/08/2019

L1.08.02

Kennzeichnung nach GefStoffV. in ihrer jeweils gültigen Fassung, siehe Angaben auf dem Gebinde-Etikett.

Zur Arbeitssicherheit sind die Informationen der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, „Verarbeiten von Beschichtungsstoffen (BGR 500 Teil 2; Kapitel 2.29)“ zu beachten.

Akzo Nobel Coatings GmbH Kruppstraße 30 D-70469 Stuttgart Tel: +49 (0)711 8951 - 0	Akzo Nobel Coatings GmbH Aubergstraße 7 A-5161 Elixhausen Tel: +43 (0)662 48989 - 250	Akzo Nobel Car Refinishes AG Adetswilerstrasse 4 CH-8344 Bäretswil Tel: +41 (0)44 931 44 44
<p>NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ:</p> <p>Wichtiger Hinweis: Es wurde bei den Informationen in diesem Datenblatt nicht beabsichtigt, dass sie in jedem Detail erschöpfend sind. Sie beruhen auf dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens und auf den gegenwärtig gültigen Gesetzen: Jeder, der das Produkt für eine andere außer der im technischen Datenblatt angegebenen Verwendung einsetzt, ohne vorher eine schriftliche Bestätigung der Eignung des Produktes für diesen Zweck von uns erhalten zu haben, handelt auf eigene Gefahr. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die im Bereich des Anwenders gültigen Gesetze und Verordnungen erfüllt werden. Vor dem Einsatz muss das Materialdatenblatt und/oder das Technische Datenblatt (je nach Verfügbarkeit) für dieses Produkt gelesen werden. Jede Empfehlung oder Erklärung, die von uns über das Produkt gemacht wird (in diesem Datenblatt oder anderweitig), wird gemäß unseres aktuellen Wissensstand gegeben. Qualität oder Zustand des Untergrundes und weitere Faktoren können die Verwendung und Applikation des Produkts beeinflussen. Deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung über die Leistung des Produkts bzw. für jeden Verlust oder Schaden, der sich aus der Verwendung des Produkts ergibt, es sei denn, wir haben ausdrücklich unser schriftliches Einverständnis gegeben. Alle gelieferten Produkte und erteilten technische Empfehlungen sind unseren Standardliefer- und Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie dieses Dokuments an und überprüfen Sie es sorgfältig. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit entsprechend weiterer Erfahrung und gemäß unseren Richtlinien Änderungen unterworfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, vor der Verwendung des Produktes sicherzustellen, dass er die aktuellste Version dieses Datenblattes besitzt.</p> <p>In diesem Datenblatt erwähnte Markennamen sind Warenzeichen oder für AkzoNobel lizenziert. Zentrale: Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com</p>		